



# Dados Técnicos

Nome do Produto TITANIUM 20% - 2273-A

1	% Luz Visível Transmitida	20±2,5
2	% Luz Visível Refletida Exterior	20
3	% Luz Visível Refletida Interior	9
4	% Energia Solar Transmitida	25
5	% Energia Solar Refletida	19
6	% Energia Solar Absorvida	56
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	59
9	Coefficiente de Sombra	0,47
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0,41
11	% Redução do Ofuscamento	78
12	Bloqueio de Infravermelho (IR) a 1025 nm	50 ± 3,0

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL

Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.