



# Dados Técnicos

Nome do Produto

R BLUE 15

1	% Luz Visível Transmitida	13 ± 3,0
2	% Luz Visível Refletida Exterior	31
3	% Luz Visível Refletida Interior	56
4	% Energia Solar Transmitida	11
5	% Energia Solar Refletida	37
6	% Energia Solar Absorvida	52
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	75
9	Coefficiente de Sombra	0,29
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0,25
11	% Redução do Ofuscamento	86
12	Bloqueio de Infravermelho (IR) a 1025 nm	80 ± 3,0

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL

Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.