



# Dados Técnicos

Nome do Produto

RA CHARCOAL 03

1	% Luz Visível Transmitida	3 ± 1,5
2	% Luz Visível Refletida Exterior	39
3	% Luz Visível Refletida Interior	7
4	% Energia Solar Transmitida	11
5	% Energia Solar Refletida	34
6	% Energia Solar Absorvida	55
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	74
9	Coefficiente de Sombra	0,30
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0,26
11	% Redução do Ofuscamento	97
12	Bloqueio de Infravermelho (IR) a 1025 nm	67 ± 3,0

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL

Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.