



Datos Técnicos

Nome do Produto

DR 45

1	% Luz Visível Transmitida	45±3
2	% Luz Visível Refletida Exterior	15
3	% Luz Visível Refletida Interior	13
4	% Energia Solar Transmitida	36
5	% Energia Solar Refletida	14
6	% Energía Solar Absorvida	50
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	50
9	Coefficiente de Sombra	0,57
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0,50
11	% Redução do Ofuscamento	51

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL
Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.