



Dados Técnicos

Nome do Produto R SILVER 35 EXTERIOR

1	% Luz Visível Transmitida	38 ± 3,0
2	% Luz Visível Refletida Exterior	42
3	% Luz Visível Refletida Interior	39
4	% Energia Solar Transmitida	28
5	% Energia Solar Refletida	43
6	% Energia Solar Absorvida	29
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	64
9	Coefficiente de Sombra	0,41
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0,36
11	% Redução do Ofuscamento	60

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL
Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.